

Fiche Technique

Ver. 1

Prefamur

Prefamur est une pâte prêt à l'emploi extra légère pour le traitement de joint de prémurs où une résistance mécanique du joint est recherchée.

- Très faible retrait
- Très importante résistance à la fissuration
- Séchage très rapide

Applications

Prefamur peut être utilisé pour la réparation des imperfections et des fissures dans les murs et les plafonds en maçonnerie, en béton.

Il convient pour le garnissage de joints de Prémur avec un faible mouvement, au nivellement de surface et au rebouchage de fissures en tout genre dans le béton et/ou la maçonnerie.

Classifications et certificats

A+ émission des cov.

Instructions d'application

Pièce et surface doivent être à une température à +10 °C.

La surface doit être stable, sèche, ferme, propre et dépoussiérée. Eliminer les agents de démoulage existant les résidus de pâtes, papiers, poussières ou toutes autres produits pouvant limiter l'adhérence sur le support.

Après la préparation du substrat, remplissez le joint ou la fissure à l'aide d'un couteau à mastic et appuyez fermement sur le mastic en déplaçant le couteau à mastic sur la zone à couvrir. Enlevez l'excès de remplissage avec un couteau à mastic plus large.

La zone traitée avec PREFAMUR peut être poncée, enduite et peinte après 4 à 6 heures de séchage.

Nettoyage

Le produit non durci peut être facilement éliminé avec de l'eau. Une fois durci, le produit ne peut être enlevé que mécaniquement.

Fiche Technique

Ver. 1

Données Techniques

Propriété	Unité	Valeur
Aspect		Pate crêmeuse
Consistance		Pate Non coulante
Densité	g/ml	0,4
Sec au toucher	Min.	< 10/20 (23°C / 50% RH)
Temps de travail	H.	4-6
Perte de volume	%	3-5
Resistance au fluage	mm	0
Température d'application	°C	+10 to +35
Température de service	°C	+5 to +75
Dureté Shore A		70
	48h	40
	72h	65

Les paramètres indiqués ont été mesuré à +23 °C et 50% d'humidité relative.

Le temps de séchage depend de la temperature, de l'humidité, de la porosité du support et de l'épaisseur de la couche du produit appliqué.

Couleur

Gris béton

Emballage

Seau de 17.5 litres

Conditions de stockage

Garder dans l'emballage d'origine fermé stocker au sec et au frais.

Stockage : 24 mois à une température comprise entre +5 °C et +25 °C.

Limitations

Ne pas mélanger le produit. Usage intérieur. Joint sans mouvement.

Sécurité

Garder hors de portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux et la peau. EN cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau et consulter un médecin. Le mastic durci peut être manipulé sans danger pour la santé. Des informations de sécurité détaillées sont disponibles sur la fiche de données de sécurité (FDS)

Note: The instructions in the present documentation are based on tests carried out by the manufacturer and are presented in good faith. Due to variations in materials and substrates as well as the various application possibilities that are beyond our control, the manufacturer is not liable for the results achieved. In any case, it is recommended to test the product suitability at the place of application. Producer reserves the right to modify products without prior notice.